

Blockmaterial

Polyurethan Blockmaterial für Formen und Werkzeuge

Haupteigenschaften

- Sehr gut fräsbar
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Gute Kanten- und Abriebfestigkeit

Anwendungen

- Werkstückaufnahmen und Lehren

Mechanische Eigenschaften

			WB-1000
Farbe	optisch		Beige
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	ca. 1,00
Shore Härte D	ISO 868		75 – 80
Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 – 60
Wärmeformbeständigkeit, HDT	ISO 75	°C	70 – 80
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	45 – 50
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	45 – 50

Bearbeitung

Die Bearbeitung des Materials sollte im Bereich von 20°C – 25°C erfolgen.

Verpackung

RAKU-TOOL® WB-1000	1500 x 500 x 25 mm 1500 x 500 x 50 mm 1500 x 500 x 75 mm 1500 x 500 x 100 mm
--------------------	---

Lagerung

Das Material soll flach und an einem trockenen Ort gelagert werden. Starke Temperaturschwankungen sollten während der Lagerung und beim Transport vermieden werden.

Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung ist auf gute Belüftung des Arbeitsplatzes zu achten. Gleichzeitig sind die gewerbehygienischen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft für den Umgang mit Reaktionsharzen und deren Härtern einzuhalten. Beachten Sie bitte die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter.

Für Informationen betreffend Klebstoffe und Reparaturspachtel siehe entsprechende individuelle technische Datenblätter.